



طراحی و ساخت دستگاه برآکی تراپی درون - رگی فسفر-۳۲ برای پرتووده شریان کرونر قلب

حسین غفوریان*، محمدرضا قهرمانی، عبدالرضا قهرمانی
مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۴۴۸۶ - ۱۱۲۶۵، تهران - ایران

چکیده: فناوری جدیدی در حال حاضر برای جلوگیری از انسداد مجدد رگهای کرونر قلب به نام برآکی تراپی درون - رگی به وجود آمده که در درمانگاه‌ها به صورت آزمایشی تحت بررسی است. در این مورد، روشهای پرتووده متعدد و رادیوایزوتوپ‌های مختلف، به منظور دستیابی به یک دستگاه خوب قابل استفاده، روی نمونه‌های مختلف حیوانی آزمایش شده است. یکی از روشهای امکان‌پذیر برای برآکی تراپی درون - رگی، استفاده از سیستم کاتیتر است. چشمۀ پرتوزای ساخته شده در این کار پژوهشی، فسفر-۳۲ به قطر ۰/۵ mm و به طول ۲۷ mm است که داخل یک لولۀ پلاستیکی قرار داده می‌شود، سپس این لولۀ درون مجرای سیمی از جنس نیکل-تیتان با ساختاری ویژه، به قطر ۰/۹۵ mm و به طول ۲/۵ m قرار می‌گیرد. در این حالت، چشمۀ پرتوزا در حکم یک چشمۀ بسته است که انعطاف پذیری بسیار زیادی در نوک سیم هدایت داشته و می‌توان آنرا به راحتی وارد رگهای کرونر کرد. در این طرح تحقیقاتی، مراحل کنترل کیفی چشمۀ های طراحی و ساخته شده، بر اساس طبقه بندي استاندارد کنترل کیفی چشمۀ های رادیوآکتیو صورت گرفته است.

واژه‌های کلیدی: برآکی تراپی درون - رگی، چشمۀ پرتوزا، فسفر ۳۲ - رگهای کرونر

Design and Construction of Intravascular Brachytherapy System with ^{32}P for Coronary Vessels

H. Ghafourian*, M. R. Ghahramani, A. R. Ghahramani
Nuclear Research Center, AEOI, P.O.Box: 11365 - 3486, Tehran - Iran

Abstract: Intravascular radiation therapy for prevention of restenosis is a new emerging technology, which is tested, nowadays, in clinical trials. Several methods of radiation and a variety of isotopes have been tested in different animal models in order to prove the concept and to find a friendly user system for this application. One of the possible intravascular irradiation techniques is to use catheter-based system. The ^{32}P -radiation source made in this study was 0.5mm in diameter and 27mm in length. We first encapsulated ^{32}P by a plastic tube and then encapsulated in a specially manufactured NiTi wire with a diameter of 0.65mm and a length of 2.5m. This solid and flexible wire with the ^{32}P source located in the tip of the wire can be easily inserted in to a coronary vessel. We tested the quality assurance program according to classification of quality assurance of radiation sources, Atomic Energy Regulatory Board (A.E.R.B) at this case.

Keywords: Brachytherapy interavascular, ^{32}P - radiation source, Coronary Vessels



ghaforian@seai.neda.net.ir

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۲/۴/۹

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۲/۲/۸

*email:



۱- مقدمه

بکار رفته است، برهمکنش(n,p) مورد استفاده قرار گرفت. محصول این برهمکنش دارای عدد اتمی متفاوتی نسبت به هسته هدف است، بنابراین، جداسازی آن به روش شیمیایی امکان پذیر بوده و آکتیویته ویژه بالای دارد. برای اینکه برهمکنش هسته هدف فقط با نوترونهای فوق حرارتی و سریع صورت گیرد، نمونه ها به وسیله دو ورق جذب کننده نوترون، مانند کادمیوم یا بورون، که مقطع مؤثرهای بزرگی برای برهمکنش با نوترونهای حرارتی دارند پوشانده می شود. ورقهای جذب کننده نوترون را می توان نیز به صورت لایه ای دائمی روی لوله های مولڈ نوترون کشید. با این روش و بر طبق واکنش $^{22}P(n,p)^{22}S$ ، با استفاده از نوترونهای سریع رآکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران از گوگرد-۳۲، فسفر-۳۲ تهیّه شد.

۲- طراحی و ساخت چشمہ پرتوودهی برآکی تراپی درون - رگی
برای ساخت چشمہ پرتوودهی (فسفر-۳۲) دو نوع لوله پلاستیکی و فلزی مورد نیاز است.

۱-۳ مشخصات لوله پلاستیکی
لوله پلاستیکی، که از آن به صورت لوله درونی استفاده شده، دارای قطر داخلی mm $\frac{1}{3}$ و قطر خارجی mm $\frac{5}{8}$. است که فسفر رادیوآکتیو مایع داخل آن ریخته می شود. دو سر این لوله به وسیله حرارت دادن مسدود می گردد و به عنوان چشمة پرتوزا درون لوله دیگری از جنس نیکل- تیتانیوم قرار داده شده و دو سر آن با لیزر مسدود و به انتهای سیم هدایت جوش داده می شود. چشمة پرتوزا در یک سر سیم هدایت قرار دارد و کاربرد آن آسان است. لوله پلاستیکی در شکل ۱ نشان داده شده است.

۲-۴ دلایل کاربرد لوله پلاستیکی
۱- پرکردن لوله پلاستیکی از مواد رادیوآکتیو آسان است.

یکی از بیماریهای متداول در حال حاضر، گرفتگی رگهای کرونر قلب^(۱) است که آمار بالایی را در جهان نشان می دهد. روش‌های مختلفی برای درمان این بیماری وجود دارد، از جمله کاهش تنفس، ورزش، مصرف دارو، لیزر، جراحی، شبکه های فلزی (استنتها) رادیوآکتیو و استنتهای حاوی لایه داروهای ویژه [۱]. رگ گشایی (آنژیوپلاستی)^(۲) نیز یکی از روش‌های متداول است. در این روش ممکن است گرفتگی رگهای کرونر قلب بعد از گذشت حدود ۶ ماه از درمان بیمار دوباره ظاهر شود [۲ و ۳]. برای جلوگیری از گرفتگی مجدد رگ در اروپا و آمریکا از روش برآکی تراپی درون - رگی^(۴) استفاده می کنند [۴]. نتایج حاصل از این روش رضایت بخش است، به طوری که توجه محققان و پژوهشگران کشورهای مختلف جهان را به خود جلب کرده و تحقیقات فراوانی درباره آن به عمل آمده است. در مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران، از سال ۱۳۷۸ تحقیقات پیگیری درباره طراحی و ساخت انواع چشمه های پرتوزا ای مورد استفاده در برآکی تراپی درون - رگی در حال انجام است. وسائل برآکی تراپی متفاوتی برای جلوگیری از گرفتگی مجدد رگهای کرونر قلب^(۴)، از جمله: رادیوآکتیو^(۵)، سیستمهای کاتیتر^(۶)، مجهز به چشمه های رادیوآکتیو، وجود دارند [۵]. در این طرح تحقیقاتی، طراحی و ساخت دستگاه برآکی تراپی درون - رگی بر اساس سیستم کاتیتر برآکی پرتوودهی به رگهای کرونر در حال انجام است. در این روش از فسفر-۳۲ مایع رادیوآکتیو با نیمه عمر $14\frac{1}{3}$ روز و انرژی بتای $1/7$ میلیون الکترون ولت استفاده شده است.

۲- تهیّه فسفر-۳۲
از برهمکنش نوترونهای پرانرژی با هسته هدف، که در این طرح



شکل ۱- لوله پلاستیکی

- ۲- حبابگیری در لوله پلاستیکی به آسانی صورت می‌گیرد.
- ۳- مسدودکردن ابتدا و انتهاي آن در مدتی کوتاه و به راحتی انجام می‌گیرد و امکان بیرون ریختن مواد رادیوآکتیو را از بین می‌برد.

۳-۳ لوله فلزی

لوله فلزی که در این روش بکار رفته از جنس نیکل- تیتانیوم است و از هر جهت برای این کار مناسب می‌باشد. این لوله دارای چگالی $6/0.8 \text{ g/cm}^3$ ، قطر داخلی $0.8/5.0 \text{ mm}$ ، قطر خارجی $0.65/6.5 \text{ mm}$ و طول 3 cm بوده و ابعاد هر دو لوله بسته به نوع و اندازه گرفتگی رگ، قابل تغییر است. دلیل استفاده از آلیاژ نیکل - تیتانیوم در ساخت این لوله فلزی به خاصیت انعطاف‌پذیری بسیار بالای آن در جلوگیری از ایجاد شکستگی و خستگی به هنگام عبور از پیچ و خم رگها است.

۴-۳ اتصال لوله نیکل- تیتانیوم به سیم هدایت

اتصال لوله نیکل- تیتانیوم به سیم هدایت به وسیله جوشکاری صورت گرفت. جوش دادن لوله نیکل- تیتانیوم به سیم هدایت معمولاً ترد و شکننده است مگر اینکه در معرفه عملیات حرارتی ترمیم تنفس^(۷) انجام شود. این عملیات حرارتی اغلب در دمای بالا صورت می‌گیرد و ممکن است باعث تغییراتی در خواص فلزی آلیاژ نیکل- تیتانیوم، از جمله تغییر حالت و فراغ-انعطاف پذیری شود.

شکل ۲- لوله فلزی
برای انجام دادن جوش میتوان روش جوش با گاز محافظ، لیزر، باریکه الکترونی، یا پلاسمایا احتیاط زیاد بکار برد و هنگام جوشکاری از یک حفاظ سینتیکی بی اثر مانند جریان هوای استفاده کرد.

۴- ساخت چشم رادیوآکتیو
برای ساخت چشم رادیوآکتیو موردنظر، ابتدا آزمایش‌های افزایش "آکتیویته ویژه"، با افزودن غلظت فسفر-۳۲ رادیوآکتیو، به شرح زیر، انجام شد:

در این مرحله، ایزوتوب گوگرد-۳۲ با درصد فراوانی ۹۵/۰۲٪، که تحت واکنش هسته ای (n,p) تبدیل به فسفر-۳۲ می‌شود مورد استفاده قرار گرفت؛ مقدار ۵ گرم گوگرد با درجه خلوص ۹۹/۹٪ درون ظرف ویژه‌ای از جنس آلومینیوم ریخته و برای بمباران نوترورونی به درون رآکتور فرستاده شد.

پس از بمباران، عمل جداسازی بر روی نمونه انجام گرفت و فسفر-۳۲ حاصل از بمباران گوگرد-۳۲-۳۲٪، به وسیله عملیات حرارتی جدا شد.

فسفر جدا شده از گوگرد در روی جدار ظرف به وسیله چند قطره اسید کلریدریک غلیظ حل و از ظرف خارج



سیم هدایت به وسیله لیزر نئودمیوم - یاگ پالسی (با انرژی ۳ ژول در هر پالس) جوش داده شد. جوش لیزر نئودمیوم - یاگ گرمایی کمتری نسبت به روش‌های دیگر تولید می‌کند و در نتیجه، از پدیده تغییر ساختاری در لوله جلوگیری می‌شود. مزیت دیگر جوش لیزری، امکان داشتن دقّت بالا در جوشکاری مینیاتوری است [۶]. پس از جوش دادن یک طرف لوله نیکل - تیتان به سیم هدایت، چشمۀ فسفر درون لوله پلاستیکی را از سر دیگر لوله

شکل ۴- تصاویر چشمۀای ساخته شده

شکل ۴- تصاویر مقاطع مختلف چشمۀ

چشمۀ پروتوزا، درون سیم هدایت که برای پزشک شناخته شده است جاسازی می‌شود. بدین ترتیب، مشکلات انجام کار برای پزشک اندک است. طراحی و ساخت این دستگاه نه تنها در مورد خاصی بکار می‌رود بلکه رهنمون ساخت انواع مختلف چشمۀای خطی و دانه‌ای مورد استفاده در صنعت و پزشکی نیز می‌باشد؛ به ویژه چشمۀای دانه‌ای مورد استفاده در کاشت تومورهای مغزی و سرطانی که در آنها معمولاً از ید- ۱۲۵ و ایریدیوم- ۱۹۲ استفاده می‌شود.

گردید. در این حالت آکتیویته ویژه فسفر- ۳۲ از حد مورد لزوم بالاتر است، اما با کاستن غلظت اسید، آکتیویته ویژه نیز کاهش می‌یابد. آکتیویته ویژه مورد نیاز باید حدود 10 mCi در هر میکرولیتر باشد. این اسید آکتیو داخل لوله پلاستیکی ریخته شده و دو سر آن به وسیله المنت حرارتی بسته می‌شود. لوله پلاستیکی دارای قطر داخلی 35 mm ، قطر خارجی 50.8 mm و طول 27 cm می‌باشد. لوله فلزی نیکل- تیتان به قطر داخلی 6.5 mm ، قطر خارجی 10 mm و به طول 3 cm ، به انتهای نیکل - تیتان وارد آن کرده 1 mm سر لوله هم با لیزر نئودمیوم یاگ جوش داده می‌شود. شکلهای ۴ چشمۀای ساخته شده و مقاطع مختلف آنرا نشان می‌دهد.

۱-۴ کنترل کیفی

مراحل کنترل کیفی چشمۀ طراحی و ساخته شده با محتوی فسفر- ۳۲ به منظور نشت مواد رادیواکتیو طبق کلاس‌بندی(A.E.R.B)^(۸) و ISO-1677 ISO-2919 با موفقیت انجام شد، که نتایج آن در جدول ۱ آورده شده است.

۵- بحث و نتیجه‌گیری

برای پرتوودهی به رگهای کرونر قلب روش‌های مختلفی وجود دارد؛ با توجه به مطالعات انجام گرفته در این زمینه، چنین به نظر می‌رسد که روش انتخابی در این طرح یکی از کم خطرترین روش‌های موجود برای پرتوودهی به رگهای کرونر است، زیرا



امکان تهیه چشم‌های رادیوآکتیو و دستگاه‌های برآکی تراپی برای درمان به وجود خواهد آمد. علاوه بر معالجه بیماران، از نظر اقتصادی و کاهش هزینه‌ها نیز می‌تواند کمک زیادی به بیماران، بیمارستانها و دولت نماید.

با طراحی و ساخت سیستم پرتوودی فسفر-۳۲ به منظور استفاده در رفع انسداد رگهای کرونر قلب، اولین قدم مهم تحقیقاتی در این طرح ملی برآکی تراپی برای جلوگیری از انسداد مجدد این رگها با موفقیت برداشته شد. با ادامه این طرح،

- ۱ - Stenosis
- ۲ - Angioplasty
- ۳ - Intravascular Brachytherapy
- ۴ - Restenosis

پی‌نوشت‌ها :

- ۵ - Radioactive stent
- ۶ - Catheter based system
- ۷ - Stress – relief heat treatment
- ۸ - Atomic Energy Regulator

جدول ۱ - نتایج کنترل کیفی

References:

1. K. J. Isselbacher, "Harrison principles of internal medicin," 3rd edition, NewYork. Mc Grow - Hill Inc. (1994).
2. N. Reynaert, F. Verhaegen, Y. Taeymans, H. Thierens, "Monte Carlo calculations of dose distributions around ³²P and ¹²⁸Au stents for intra vascular brachytherapy," Med phys. **15** (1), 10-28 (1998).
3. Paul S. Teirstein, Vincent Massullo, shirish Jani, prabhakar Tripuraveni, "Radiation therapy to inhibit Restenosis: early clinical results," the mount sinal Journal of Medicine, **68**, No. 3, 192 - 196 (2001).
4. N. Li. Alexander, L. Neal Eigler, F. Litvack, J. S. Whiting, "Characterization of a positron emitting V48 nitinol stent for intra vascular brachytherapy," Med phys. **15** (1), 10-28 (1998).
5. Xu. Zhigang, L. E. Reinstein, Guozhen Yang,

نتیجه آلودگی	آلودگی به وجود آمده Count/secend	مبت آزمون	نحوه انجام آزمون	آزمون
آلودگی در حد زمینه	۱۶	۱۰ دقیقه	چشم‌های داخل نیتروژن مایع	مرحله اول درجه حرارت
آلودگی در حد زمینه	۱۵	۱ ساعت	چشم‌های داخل آب ۵۰ درجه	مرحله دوم سانتریگراد درجه حرارت
آلودگی در حد زمینه	۱۶	۱ ساعت	چشم‌های داخل آب تحت فشار ۲bar	فشار خارجی
آلودگی در حد زمینه	۱۳	-	چشم‌های تحت ضربه gr ۵۰ از فاصله ۱ متری	ضربه
آلودگی کمتر از حد مجاز (۱۸۵ بکرل)	۲۷	-	کشیدن دستمال کاغذی خشک روی چشم	زدایش خشک
آلودگی کمتر از حد مجاز (۱۸۵ بکرل)	۴۹	-	کشیدن دستمال کاغذی آغشته به آب روی چشم	زدایش خیس
حبابی در اطراف چشم	-	۱ ساعت	چشم‌های تحت فشار Hg ۷۶ cm در داخل آب	حباب
آلودگی کمتر از حد مجاز (۱۸۵ بکرل)	۱۵	۱ ساعت	چشم‌های داخل آب ۵۰ درجه	سانتریگراد غوطه وری

۴

intra vascular brachytherapy," Med. Phys. **26** (8), 1484-1491 (1999).

S. Pai, G. Gluckman, P. R. Almond, "The investigation of ³²P wire for catheter - based endovascular irradiation," med. Phys. **24** (11) (1997).

6. Orazio svelto, "Principles of lasers," secend edition, 339 - 341 (1982).

