

شناسایی و عیارسنجی بریلیم در نمونه‌هایی از سنگهای یک معدن خراسان

باروشهای ICP-OES و پراش پرتوهای X

اکرم السادات حسینی و مریم بیاتی

بخش مواد هسته‌ای

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج

سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

نمونه‌هایی از سنگهای یک معدن در استان خراسان که احتمال داده می‌شد حاوی ترکیبات بریلیم باشند برای شناسایی نوع کانی و مقدار بریلیم موجود در آنها، پس از طی مراحل نمونه‌سازی از جمله: خرد کردن، آسیاب کردن و حل کردن شیمیایی، با استفاده از روشهای ICP-OES^۱ و پراش پرتوهای ایکس (XRD)^۲ مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که نمونه‌ها حاوی مقادیر قابل توجهی از کانی بریل^۳ می‌باشند به طوری که مقدار کانی بریل در سنگ معدن می‌تواند معرّف غنای معدن از این کانی باشد.

۱- مقدمه

به صورت یک محصول جانبی از حفاری منابع فلدسپار، اسپادومن یا میکا بدست می‌آید. غلظتهای بیشتری از بریلیم را می‌توان در بقایای سنگهای ماگمایی و سنگهای پگماتیتهای یافت. در جدول ۱ تعدادی از مهمترین کانی‌های بریلیم با فرمول شیمیایی و ساختار بلوری آنها درج شده است [۵].

بریلیم در صنعت هسته‌ای، برای تهیه چشمه اولیه نوترون از طریق انجام واکنش هسته‌ای ${}^9\text{Be}(\alpha, n){}^{12}\text{C}$ ، به عنوان کند کننده و منعکس کننده نوترون در رآکتورهائی که با شار نوترون بالا کار می‌کنند بکار می‌رود. همچنین به علت قابلیت نفوذ بالای پرتوهای X در بریلیم که عدد اتمی پایینی دارد (و این قابلیت در مقایسه با آلومینیوم ۱۷ برابر است)، این عنصر در ساخت پنجره

بریلیم از لحاظ دارا بودن: ضریب الاستیسیته بالا ($2/9 \text{ MPa}$)، بالاترین گرمای ویژه در بین فلزات ($1/88 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$)، استحکام و سختی^۴، چگالی کم ($1/848 \text{ g cm}^{-3}$)، نقطه ذوب بالا (1283°C) و قابلیت حفظ یا ثبات ابعادی، در بسیاری از کاربردهای نظامی، صنایع هوافضا و دریانوردی و هسته‌ای، مورد توجه است.

کشف و جداسازی اکسید بریلیم در سال ۱۷۹۸ م. در پی توجه و پیشنهاد هاوی^۵ زمین شناس فرانسوی، که خواص اپتیکی زمرد و بریل را یکسان یافته بود، به توسط وکلن^۶ گزارش شد [۱]. با وجود آنکه ترکیبات بریلیم قرن‌ها پیش به صورت کانی بریل و زمرد شناخته شده بودند، وکلن بریل و زمرد را تجزیه شیمیایی کرده و ثابت نمود که هر دو ترکیب حاوی ماده‌ای مشترکند، که در واقع همان اکسید بریلیم بود. وهلر^۷ در ۱۸۲۸، بریلیم فلزی را به صورت پودر ناخالص از برهمکنش کلرایدهای بریلیم و پتاسیوم بدست آورد و نام بریلیم را او بر آن نهاد [۲]؛ این نام در سال ۱۹۵۷ تایید شد. بلورهای بریلیم معمولاً کوچک و سبز رنگ یا آبی هستند. بریل گاهی به صورت رگه‌هایی در معادن کشف می‌شود، اما معمولاً

۱- Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy.

۲- X Rays Diffraction

۳- Beryl

۴- Stiffness

۵- Hauy

۶- Vauquelin

۷- Wohler

جدول ۱: تعدادی از مهمترین کانی‌های شناخته شده بریلیوم

نام کانی	فرمول شیمیایی	ساختار بلوری
بریل	$\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$	تری گونال
برلیت	$\text{Be}_3\text{SiO}_4(\text{OH})_2\text{H}_2\text{O}$	اورتورومبیک یا مونوکلینیک
بریلونیت	NaBePO_4	مونوکلینیک
برتراندیت	$\text{Be}_4\text{Si}_2\text{O}_7(\text{OH})_2$	اورتورومبیک
برگسلاگیت	$\text{CaBeAlSO}_4(\text{OH})$	مونوکلینیک
کریزوبریل	BeAl_2O_4	اورتورومبیک
فناسیت	Be_2SiO_4	تری گونال

متعددی بکار می‌برند که خارج از بحث ما در این مقاله است [۱۵،۸،۷،۶]. از طرف دیگر، به علت افزایش اهمیت بریلیوم و بالا رفتن مقدار مصرف این فلز و ترکیبات آن، در سالهای اخیر تلاشهایی در جهت یافتن منابع تازه تری از این فلز از جمله استفاده از مجموعه‌ای از روشهای شیمیایی برای شناسایی نوع کانی و ترکیبات زائد موجود در نمونه‌ها و اندازه گیری میزان بریلیوم موجود در آنها به عمل آمده است. اصولاً روشهای متعددی برای شناسایی و اندازه گیری بریلیوم وجود دارد که به طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته روشهای تجزیه و تحلیل دستگاهی و غیر دستگاهی تقسیم‌بندی کرد. روشهای غیر دستگاهی شامل استفاده از طیف وسیعی از معرفها برای جداسازی ترکیبات بریلیوم از سایر عناصر و رسوب دهی آنها می‌شود. در روشهای دستگاهی نیز تجزیه و تحلیل کمی و کیفی بریلیوم با استفاده از معرفهای گوناگون و روشهای متنوع از جمله: رنگ سنجی^{۱۰}، فلورومتري، آنالیز از طریق فعال‌سازی رادیو آکتیو، استفاده از طیف سنجی مرئی فرابنفش^{۱۱}، طیف سنجی نشری، ICP-OES، اسپکتروسکوپی IR و غیره صورت می‌گیرد [۱۳،۱۲،۱۱،۱۰].

در این پژوهش با استفاده از ترکیب روشهای پراش پرتوهای

آشکارسازهای این پرتوها بکار می‌رود. در صنعت هوافضا و دریانوردی، به سبب داشتن گرمای ویژه و قابلیت هدایت حرارتی بالا، به عنوان «فرونهش حرارت»^۸ در ساخت ترمزهای هواپیما و قطعات ثابت راهنمایی در رادارها و به واسطه درخشندگی و شفافیت، در ساخت قطعات بزرگ آینه‌ها در دستگاه‌های نوری ماهواره‌ها بکار می‌رود.

اولین کار در زمینه تکنولوژی بریلیوم به توسط لوبو^۹ در مقیاس آزمایشگاهی به وسیله الکترولیز سدیم فلورنوراید مذاب و ترکیبات بریلیوم فلورنوراید انجام شد [۳] که نتیجه آن بدست آمدن بلورهای هگزاگونال بریلیوم بود. او به این طریق به چگالی کم و نقطه ذوب بالای آن پی برد، همچنین با استفاده از ترکیب اکسید مس و کربن و اکسید بریلیوم نخستین آلیاژ بریلیوم را ساخت. اکنون حدود ۴۰ نوع کانی از بریلیوم شناسایی شده است که در آنها بریلیوم به صورت عنصر اصلی وجود دارد و ۵۰ نوع کانی هم شناخته شده است که در آنها بریلیوم به عنوان عنصر تصادفی یافت می‌شود [۴]. اما از میان آنها بریل با ترکیب $3\text{BeO}, \text{Al}_2\text{O}_3, 6\text{SiO}_2$ و برتراندیت با ترکیب $\text{Be}_4\text{Si}_2\text{O}_7(\text{OH})_2$ از نظر استخراج، تجارتی شناخته شده‌اند. همچنین کانیهای کریزوبریل و هیلویت $(\text{Mn}, \text{Fe}, \text{Zn})_4\text{Be}_3\text{Si}_3\text{O}_{12}\text{S}$ هم اخیراً کشف شده‌اند که حدود ۱/۰ تا ۱ درصد بریلیوم را از لحاظ تجارتی می‌توان از آنها استخراج کرد. برای استخراج بریلیوم از کانیهای مختلف روشهای

^۸- Heat Sink

^۹- Lebeau

^{۱۰}- Colorimetry

^{۱۱}- UV-Vis. spectroscopy

(نمونه شماره ۲) با ۷۰ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ شستشو شدند و پس از صاف کردن، در دستگاه ICP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ایکس (XRD) و ICP-OES، آنالیز کمی و کیفی نمونه های سنگ معدن، پس از آماده سازی نمونه ها به صورت مورد نیاز، انجام شد.

۲- مراحل آزمایش

۲-۱- مواد و وسایل

مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایند نمونه سازی، مشتمل بر اسید سولفوریک و کربنات سدیم با درجه خلوص بالا، از شرکتهای ریدل و مرک تهیه شده اند. آنالیز نشری، به وسیله دستگاه ICP از شرکت Varian، مدل Liberty 150AX Turbo، صورت گرفت. مطالعات پراش اشعه X با دستگاه XRD از شرکت زیمنس مدل D5000 به عمل آمد. دستگاههای حرارتی مورد استفاده عبارت بودند از کوره 1500°C شرکت Exciton مدل Azar 1500 و خشک کن 300°C شرکت طب آزما، و خرد کردن نمونه ها به وسیله آسیاب گلوله ای انجام گرفت.

۲-۲- نمونه سازی برای استفاده در دستگاه XRD

نمونه های سنگ معدن اولیه به صورت قطعاتی با حجم های تقریبی ۲۰۰ تا ۴۸۰ سانتی متر مکعب بودند (شکل ۱). در روش مطالعه با XRD لازم بود که نمونه به پودر بسیار ریز و یکنواخت تبدیل شود. برای این منظور، قطعاتی از سنگ معدن به وزن کل تقریباً ۲ kg در آسیاب گلوله ای، مخلوط با آب به مدت بیست و چهار ساعت آسیاب شد؛ مخلوط معلق جامد در مایع حاصل از آسیاب به مدت چهار ساعت درون کوره (خشک کن) در دمای 150°C خشک و سپس در هاون به صورت پودری کاملاً ریز سائیده شد. این پودر در مرحله بعد برای تهیه طیف پراش پرتوهای X مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۳- نمونه سازی برای ICP

در آنالیز نمونه ها به وسیله دستگاه ICP، نمونه باید به صورت محلول باشد. برای این منظور با توجه به امکانات موجود و با استفاده از روشهای تهیه محلول [۱۴، ۹]، پودر آماده شده در مرحله پیش گفته رابه نسبت یک به پنج با کربنات سدیم مخلوط کرده و سپس از آن تعدادی نمونه یک گرمی تهیه و در دمای ۱۲۰۰°C به مدت سه ساعت در کوره حرارت داده شد. یک دسته از این نمونه ها (نمونه شماره ۱) با ۷۰ میلی لیتر اسید سولفوریک ۵۰٪ و دسته دیگر



شکل ۱- تصویر سنگهای معدن حاوی بریل که نشان دهنده رنگ سبز کم رنگ بریل است.

۳- یافته ها و نتایج

نتایج حاصل از آزمایش بر روی نمونه ها به روش XRD (به وسیله دستگاه پراش پرتوهای X با هدف مسی و با استفاده از پرتو $K\alpha$ آن) بیانگر این مطلب است که نمونه های سنگ معدن حاوی مقادیر قابل توجهی کانی بریل (با شماره کارت ASTM ۰۴۳۰-۹) و همچنین مقادیری کورندوم Al_2O_3 (با شماره کارت ۰۱۷۳-۱۰) و کوارتز (SiO_2 با شماره کارت ۰۴۹۰-۵) می باشد که احتمال دارد مربوط به مقادیر مازاد آلومینیوم و سیلیسیومی باشد که در خلال سرد شدن سنگ معدن به صورت رگه های کورندوم و کوارتز در میان بلورهای بریل تشکیل شده باشند. نموداری از زمینه پراش کانی بریل استاندارد و زمینه پراش نمونه تهیه شده از سنگ معدن که با هم مورد مطالعه قرار گرفته اند در شکل ۲ نشان داده شده است. برای تعیین دقیق مقدار بریلیوم موجود در کانی ابتدا نمونه های سنگ

۱۲- Corundum (Corindon (به فرانسه: کوزندون

مصرف در این روش، اسید سولفوریک است که در کشور تولید می‌شود.


تشکر و قدردانی

در پایان نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از بخش تجزیه دستگاهی آزمایشگاه جابرین حیان ابراز می‌دارند.


معدن پودر شده با کربنات کلسیوم تحت عمل ذوب قلیایی قرار گرفته‌اند. در جریان این عمل، سیلیس، آلومینیوم و بریلیوم موجود در نمونه‌ها به صورت سیلیکات، آلومینات و بریلیات سدیم محلول در آمده‌اند. سپس این نمونه‌ها که در آنها بریلیوم به صورت محلول می‌باشد به همراه چهار نمونه استاندارد حاوی ۵/۰ و ۲ و ۵ و ۱۰ p.p.m. بریلیوم (به صورت سولفات) به روش ICP تجزیه و تحلیل شدند. شکل‌های ۳-الف و ب، نمودارهای سنج‌بندی (کالیبراسیون) مربوط به این تجزیه و تحلیل را به ترتیب در طول موجهای ۳۱۳/۱۰۷nm و ۲۳۴/۸۶۱nm نشان می‌دهند و یافته‌های مربوط به شدت، غلظت و طول موج اندازه‌گیری برای هر دو دسته نمونه‌ها در جدول ۲ مندرج است. مقادیر غلظت بریلیوم با انحراف استانداردهای ۰/۰۱۰۰۴۳ و ۰/۰۰۷۹۴۵ (به ترتیب برای دو طول موج پیش گفته) برای نمونه‌های دسته اول بطور متوسط ۱۸ ppm و برای نمونه‌های دسته دوم که با اسید سولفوریک غلیظ استخراج شده بودند با انحراف استانداردهای ۰/۱۶۷۰۹ و ۰/۰۲۶۰۵۲ بطور متوسط ۳۵ppm بدست آمد (برای هر نمونه، شدت سه بار قرائت گردید).

۴- بحث و نتیجه‌گیری


حداکثر مقدار بدست آمده برای غلظت بریلیوم مربوط به نمونه‌های شستشو شده با اسید سولفوریک غلیظ می‌باشد (در نمونه‌های دسته اول که با اسید سولفوریک ۵۰٪ شستشو شده بودند به علت میزان اسیدی (اسیدیته) کمتر احتمالاً مقداری از بریلیوم موجود در نمونه به صورت اوکسید و هیدروکسید ته نشین و در مرحله صاف کردن حذف شده است). با توجه به اینکه محلول بکار رفته برای تجزیه و تحلیل نمونه‌ها هفتاد بار رقیقتر شده بود مقدار واقعی بریلیوم موجود در نمونه جامد ۲۴۵۰ppm بدست می‌آید که این غلظت وجود مقدار قابل توجهی بریلیوم را در نمونه‌ها نشان می‌دهد. بعلاوه با توجه به اینکه نوع کانی بریل بوده و ناخالصی موجود در کانی معمولاً سیلیس و کوردوم می‌باشد به نظر می‌رسد که استخراج بریلیوم از این نمونه سنگ با استفاده از روش تبدیل به سولفات که برای کانی بریل در نظر گرفته شده است از نظر شیمیایی قابل توجه و پی‌گیری است زیرا، یکی از عمده مواد شیمیایی مورد



شکل ۲- نمودار نتیجه آزمایش پراش اشعه ایکس نمونه ها. زمینه پراش بریل. استاندارد به همراه زمینه پراش نمونه مورد بررسی، انطباق و میزان بریل در سنگ معدن را نشان می دهد.



الف



ب

شکل ۳- نمودارهای سنجه‌بندی مربوط به تجزیه و تحلیل دو دسته از نمونه‌های سنگ معدن به روش ICP-OES

الف: در طول موج ۳۱۳/۱۰۷ نانومتر ب: در طول موج ۲۳۴/۸۶۱ نانومتر

جدول ۲- یافته‌های مربوط به شدت، غلظت و طول موج اندازه‌گیری برای دو دسته از نمونه‌ها

ICP							
First Standards		Wavelengths	Soln. Conc. (PPm)	Intensities			St.D
		234.861	0.5	157341	157211	157085	128
		313.042	0.5	889273	887756	903829	8874
		313.107	0.5	448881	453154	451775	2181
Second Standards		Wavelengths	Soln. Conc. (PPm)	Intensities			St.D
		234.861	2	645307	656695	655810	6335
		313.042	2	3680466	3638735	3674837	22644
		313.107	2	1821986	1825357	1836862	7800
Third Standards		Wavelengths	Soln. Conc. (PPm)	Intensities			St.D
		234.861	5	1645404	1668018	1676659	16140
		313.042	5	9134413	9078607	9034991	49835
		313.107	5	4563630	4584999	4589394	13783
Forth Standards		Wavelengths	Soln. Conc. (PPm)	Intensities			St.D
		234.861	10	3405115	3389745	3368617	18325
		313.042	10	13388925	13385348	13384206	2477
		313.107	10	9109871	9137872	9071290	33431
Blank		Wavelengths	Soln. Conc. (PPm)	Intensities			St.D
		234.861	0	54	48	57	5
		313.042	0	202	224	248	23
		313.107	0	326	386	409	43
First Samples Aver.		Wavelengths	Soln. Conc. (PPm)	Intensities			St.D
		234.861	3.4407	1146557	1151849	1157884	0.016709
		313.042		6223503	6278293	6298144	
		313.107	3.5031	3222984	3178504	3186361	0.026052
Sec. Samples Aver.		Wavelengths	Soln. Conc. (PPm)	Intensities			St.D
		234.861	1.7628	585674	584109	579149	0.010043
		313.042		3359148	3348159	3376345	
		313.107	1.8495	1684467	1697410	1685537	0.007945

References:

1. L. N. Vauquelin, Ann. Chem. phys. 26, 155,170,259(1798).
2. F.Wohler, Pogg. Ann. 13, 577 (1828).
3. P.Lebeau, Ann. Chim. Phys. 7, 16,457 (1899).
4. H. S. Burney, J. B. Talbot, J. Electrochem. Soc., Vol. 138, No. 10,P. 3140, (1991).
5. L. Willard, T.Roberts, T. J. Campbell, "Encyclopedia of Minerals" P.88, 669, (1990).
6. B. R. F. Kgeggren, The Production of Beryllium Oxide and Beryllium Copper, Presented at the Eighty - ninth general meeting of the electrochemical Society, Birmingham, Alabama, April 11-13, (1946).
7. H. Copaux, C. R. Acad. Sci. Vol. 168, P. 610, (1919).
8. H. C. Kawecki, Trans. Electrochem. Soc. 89, P. 229, (1946).
9. F. Pitard, "Applied geochemical analysis" John willy Publishers, (1986).
10. C. Yegu, Yankuang Ceshi, Vol. 8, No. 2, P.111 (1989).
11. L. Changsen, M. Chunai, Fenxi Shiyanshi, Vol. 8,No.6, P. 60(1989).
12. L. Wenxuan, Fenxi Shiyanshi, Vol. 8, No. 3, P. 72, (1989).
13. A. J. Aller, Appl. Spect. Vol. 44, No. 7, p.1159, (1990).
14. تجزیه شیمیایی سنگها و کانیها تالیف فریدون رفیعی و محمود رضا ارمگان، سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۶۱.
15. Van nostrand's Scientific Encyclopedia 7th edition, Van Nostrand Reinhold (VNR edition), D. M. Considine.

Determination of Beryllium Content in several Mineral Sample from an Iranian mine Using ICP-OES and XRD Techniques

A.A.Hosseini and M. Bayati

Nuclear Materials Group

Nuclear Research Center for Agriculture & Medicine

Atomic Energy Organization of Iran

Abstract:

Several mineral samples (Light Coulored Crystalline Rock) of an Iranian mine which was supposed to be Beryl, have been examined for the presence and richness of Beryllium contents. X-ray diffraction as well as Induction Coupled Plasma techniques were used to analyze and characterize the samples. The results show that the samples contain a large fraction of beryl ore as well as rich beryllium contents which could be chemically reasonable to be exploited.